

FILM AND PACKER FOR ELECTRONIC PART UTILIZING SAID FILM

Patent number: JP57204866 (A)
Publication date: 1982-12-15
Inventor(s): KASHIWAJIMA TADASHI
Applicant(s): ROHM KK
Classification:
- **international:** B65D85/86; B32B27/18; B65D65/38; B65D73/02; B65D75/34; B65D85/38; H01C1/02; H01G13/00; B65D85/86; B32B27/18; B65D65/38; B65D73/02; B65D75/28; B65D85/38; H01C1/02; H01G13/00; (IPC1-7): B32B27/18; B65D65/38; B65D75/34; B65D85/38; H01C1/02; H01G1/02
- **european:**
Application number: JP19810083182 19810529
Priority number(s): JP19810083182 19810529

Abstract not available for JP 57204866 (A)

Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

⑫ 公開特許公報 (A)

昭57—204866

⑬ Int. Cl.³

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 昭和57年(1982)12月15日

B 65 D 65/38

6443—3E

B 32 B 27/18

6921—4F

発明の数 2

B 65 D 75/34

7153—3E

審査請求 未請求

85/38

7312—3E

H 01 C 1/02

7303—5E

H 01 G 1/02

2112—5E

(全 3 頁)

⑮ フィルム及びこれを利用した電子部品用包装装置

京都市右京区西院清崎町21株式会社東洋電機製作所内

⑯ 出 願 人 ローム株式会社

⑰ 特 願 昭56—83182

京都市右京区西院清崎町21

⑱ 出 願 昭56(1981)5月29日

⑲ 代 理 人 弁理士 中沢謙之助

⑳ 発 明 者 柏島正

明 細 書

発明の名称

フィルム及びこれを利用した電子部品用包装装置
特許請求の範囲

(1) 表面に帯電防止剤を添加した熱可塑性接着剤を塗布してなるフィルム

(2) 長尺帯にその長手方向に沿って多数の孔を形成し、この各孔に電子部品を格納するとともに、前記長尺帯の表面に、表面に帯電防止剤を添加した熱可塑性接着剤を塗布したフィルムを前記熱可塑性接着剤によつて接合して前記電子部品を各孔内に挿入してなる電子部品用包装装置

発明の詳細な説明

この発明は電子部品用包装装置に関する。

この装置において、包装しようとする電子部品(チップ抵抗器、チップコンデンサ、トランジスタその他の電子部品)の厚みより僅かに厚い紙(又は薄紙)からなる長尺帯を用意し、これにその長手方向に沿って等間隔をもつて孔を形成し、各孔に電子部品を1個ずつ格納し、かつ長尺帯の表面に均質な樹脂膜(たとえばポリメタール)フ

ィルムを貼付けて挿入するようにした構成のものは別途提案され出願されている。

第1図はその構成を示し、1は長尺帯、2は孔、3は表面に貼付けられたフィルム、5は電子部品である。通常は長尺帯1は空心のうす巻状に巻回され、ケース等に収納されており、このケースの一端から長尺帯の端部を引出し、一方のフィルム3を剥離しながらか孔2から電子部品5を取り出し、これをプリント基板その他の装置に順次接合していく。フィルム3の剥離、電子部品の取出し及び接合の各作業は通常自動化されている。

ところでこの構成では前記したように長尺帯1の表面に貼付けられるフィルム3は樹脂フィルムを使用しているので、極めて密着しやすい。そのため孔2内に収納されている電子部品5は、このフィルム3に静電的に密着しやすい傾向がある。特に電子部品5が極めて小型のものであるとこの傾向が大きくなり、そのため電子部品5を抜取のために取出すために一方のフィルム3を剥離するとき、第1図に示すように剥離するフィルム3に

附着して孔2から出てしまうことがある。このような状態になると、以後の操作すなわちプリント剥取等への自動装置ができなくなってしまうようになる。

これを避けるため現今では長尺帯1の外側に静電除去装置を配置し、これによつてフィルム3の静電気を除去するようにしているが、しかしこれでは静電気除去装置を別に用意しなければならぬし、又これを使用したとしても電子部品5の、フィルム3への附着を確実に防ぐことができない。これを解決する手段として帯電防止剤をフィルムの中に添加することが考えられる。しかしこれはフィルム3の製作過程で帯電防止剤を添加しなければならぬため、極めて面倒であるし、又高価となる。

この発明は簡単な構成でかつ安価にフィルム3の帯電を防止することによつて、電子部品のフィルム3への静電的附着を防止することを目的とする。

この発明は長尺帯1にフィルム3を貼付けるのに使用する接着剤中に熱可塑性接着剤の中に帯電防止

(3)

剤を添加してあることにより、フィルム3は長尺帯1に貼付けられたとしても孔2を避けて加熱圧着すれば、電子部品5はフィルム3に接着しない。

以上のようにしてフィルム3を長尺帯1に貼付けたとき、孔2内の電子部品5は接着剤6を介してフィルム3に接触することになるが、接着剤6内には帯電防止剤が添加されているため、電子部品5はフィルム3が帯電した場合でもフィルム3への静電気的附着は確実に防止されるようになる。この場合帯電防止剤は接着剤6の中に添加するだけでよいから、これを添加してフィルム3を製造する場合に比較すれば極めて安価で済むようになる。

以上詳述したようにこの発明によれば簡単な構成でしかも安価に電子部品のフィルム3への静電的附着を確実に防止することができる効果を得る。

図面の簡単な説明

第1図は従来の断面図、第2図はこの発明の実施例を示す断面図である。

1 長尺帯、2 孔、3 フィルム、5

(5)

剤を添加し、この接着剤によつてフィルム3を長尺帯1に貼付けるようにしたことを特徴とする。

この発明の実施例を第2図によつて説明する。長尺帯1の孔2に電子部品5を格納し、その裏面にポリエチレン製のフィルム3を貼付けることは既述の構成と同様であるが、この発明にしたがひ、フィルム3の接着に使用する接着剤6を帯電防止剤を添加した熱可塑性接着剤とし、これを予めフィルム3の裏面に塗布しておく。帯電防止剤としてはカチオン、アニオン、ノニオン系の界面活性剤が適当であろう。

電子部品5の長尺帯1への装填は次のようにして行なう。すなわち長尺帯1の一方の面にフィルム3を貼付けておいてから、各孔2に電子部品5を1個ずつ格納し、そのあと長尺帯1の他方の面に別のフィルム3を貼付けて装入する。フィルム3を長尺帯1に装填する際にはフィルム3を長尺帯1に加熱圧着すればよく、このとき接着剤6によつてフィルム3と長尺帯1の面との接触部分が接着されるようになる。この場合電子部品5はフィ


(4)

.... 電子部品、6 熱可塑性接着剤

特許出願人 株式会社 東洋電機製作所
代理人 中 沢 謙 之



第 1 図



第 2 図

